

**ESP/GOLPACK
20 AEF**

Bb 20 litros AEF 1,000 kg Virgem B55 Homologada

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	MATERIAL	
CORES: NATURAL, BRANCO LEITOSO, AZUL	MATÉRIA PRIMA	FORNECEDOR
	Pead GF4950HS/GF4950	Braskem
	Pead HS5407/HS5403/HS5103/ HS5502/HS5010	Braskem
	Pigmento	Cromex/Karina

MEDIDAS DO CORPO				PESO
Altura - bocal / alça	Largura do corpo	Comprimento corpo	Altura – bocal/fundo	1,000 kg +/- 0,100 kg
378,0 +/- 5,0 mm	237,0 +/- 5,0mm	330,0 +/- 5,0 mm	370,0 +/- 5,0 mm	

MEDIDAS DO BOCAL	Altura Bocal S/ Catraca	Ø (T) Bocal	Ø (E) Bocal	Ø Interno bocal	Ø Catraca	Altura da catraca	Espessura da área de selagem
	21,5 +/- 0,8 mm	58,6 +/- 0,80 mm	55,0 +/- 1,0 mm	46,5 +/- 1,0 mm	70,0 +/- 1,0 mm	5,0 +/- 1,0 mm	3,5 +/- 1,5 mm

MANUSEIO	ARMAZENAMENTO	EMBALAGEM
Manual e mecânico sobre carrinho ou sobre pallet com empilhadeira	Em local seco e coberto sobre pallet	Acondicionadas em sacos de polietileno

ENSAIO	MÉTODO	GOLPACK	*LABORATÓRIO EXTERNO
Aspecto Visual Geral	POCORP 07 – Controle da Qualidade	•	
Detecção de Vazamento	POCORP 07 – Controle da Qualidade	•	
Estanqueidade	ANTT - Resolução 420 6.1.5.4		•
Sobrepeso	POCORP 07 – Controle da Qualidade	•	
Resistência ao Impacto	POCORP 07 – Controle da Qualidade	•	
Resistência a Queda	ANTT - Resolução 420 6.1.5.3		•
Pressão Hidráulica Interna	ANTT - Resolução 420 6.1.5.5		•
Resistência ao Empilhamento	ANTT - Resolução 420 6.1.5.6		•

Nota: * Os ensaios em laboratórios externos são aplicáveis somente quando há necessidade de homologação do produto

INFORMATIVO TÉCNICO

Capacidade de envase:	20 litros (nominal)
Torque necessário para aperto:	3,0 kgf +/- 5%
Empilhamento	Máximo de 1+2
Peso máximo de produto	Até 30 kg – densidade de até 1,5 kg/litro
Temperatura máxima de envase	Produto com temperatura máxima de 40°C

OBSERVAÇÕES

Quando acordado com o cliente os lotes são fornecidos com Certificado de Qualidade
Sob prévia consulta as embalagens poderão ser fornecidas com resina indicada para envase de produtos que necessitam de resistência a quebra sob tensão ambiental (ESCR)

Esta especificação foi elaborada com base em testes realizados por nossa empresa (utilizando água para envase) ficando a GOLPACK isenta de qualquer responsabilidade pelo uso inadequado do produto, aconselhamos testes preliminares de envase antes de sua utilização.

